

Beschreibung:

stucarit 410/2-neu ist ein dauerplastischer Dichtstoff auf der Basis eines Weichmachers. Das Produkt haftet gut auf unterschiedlichen Fügeteilen, ohne eine Klebfestigkeit zwischen den Fügeteilen zu entwickeln.

Anwendung:

Flächendichtung

stucarit 410/2-neu ist ein Dichtstoff für Flächen und Gewinde, nicht härtend, ergibt leicht lösbare Verbindungen, bleibt dauerplastisch, mit guter Haftung an den Dichtstellen.

Besondere Eigenschaften:

stucarit 410/2-neu ist silikonfrei und enthält keine abrasiven mineralischen Füllstoffe, wodurch kein Abrieb beim Fördern des Materials entsteht.

Der Dichtstoff ist nach der Montage sofort belastbar.

Verarbeitung / Oberfläche:

- Die Oberflächen der Fügeteile müssen sauber, staub- und fettfrei sein.
- Je nach Gebinde, wenn möglich, den Dichtstoff vor der Anwendung aufrühren.

Reinigen der Werkzeuge:

Verdünnung 11

Liefergebinde:

Kunststoffdosen, Kartuschen

Basis / Charakteristik

Komponenten		Lösungsmittel-			Chemische Basis					
1K	2K	frei	haltig	wässrig	EP	PU	Acrylat	Chloro- pren	Polyvinyl- acetat	Weich- macher

Eigenschaften des flüssigen Dichtstoffs

Eigenschaft	Wert	In Anlehnung an Norm
Viskosität	150 – 250 Pas	DIN EN ISO 3219
Dichte	1,05 – 1,15 g/cm ³ / 20 °C	DIN 53479
Farbe	schwarz	
Feststoffgehalt	98 – 100 %	
Lagerbedingungen	24 Monate im geschlossenen Originalgebinde bei trockener und kühler, aber frostfreier Lagerung. Ideale Lagertemperatur: 5 – 30 °C.	

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die darin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen, jedoch kann eine Verbindlichkeit daraus nicht hergeleitet werden.

This data sheet is for your information. The data supplied are according to the best of our knowledge and no liability can be inferred from them.

Eigenschaften des Dichtstoffs

Eigenschaft	Wert	In Anlehnung an Norm
Härtung Ablüftezeit Zeit bis zur Hautbildung Durchhärtung / Raupe 4-6 mm	Keine, da dauerplastisch keine Hautbildung keine Durchhärtung	
Härtungsbedingungen / Anpressdruck	Anpressdruck nicht erforderlich, fixieren	
Härte (nach 7 Tagen bei 20 °C) Shore-Härte A Shore-Härte D	- -	DIN 53505 DIN 53505
Klebfestigkeit im Zugscherversuch (nach 7 Tagen bei 20 °C) Stahl / Stahl (gestrahlt SA 2,5)	-	DIN EN 1465
Oberflächenklebrigkeit (nach Aushärtung)	-	
Temperaturbeständigkeit	-25 °C bis +180 °C leichte Farbveränderung	
Chemische Beständigkeit (max. 3 Monate)	Benzin Mineralöle Öle Fette Wasser Salzlösungen 10 %	epple-Prüfvorschrift

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die darin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen, jedoch kann eine Verbindlichkeit daraus nicht hergeleitet werden.

This data sheet is for your information. The data supplied are according to the best of our knowledge and no liability can be inferred from them.